

## TECHNISCHE GEGEVENS



## ORCHESTRA

Buitenzonwering

EIGENSCHAPPEN	WAARDEN		EENHEDEN	NORMEN
	KETTING	INSLAG		

## ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

Samenstelling	100% rotvrij in de massa gekleurd polyacrylaatgaren Sunacryl			
Afwerking	Vuil- en waterafstotende Cleangard-behandeling speciaal voor zonwering			
Binding	Plat binding			ISO 7211-1
Gewicht	290		g/m <sup>2</sup>	ISO 2286-1
Breedte	120		cm	EN 1773
Dikte	0.64		mm	ISO 2286-3
Stevigheid	1250	880	mN	ISO 2493

## BESTENDIGHEID VAN HET WEEFSEL

Afstoting van olie	5		class /8	ISO 14419
Breukweerstand	140	90	daN	ISO 13934-1
Inscheurweerstand	< 20	< 20	%	ISO 13561
Verlies van spanning	< 12	< 41	mm	ISO 13561
Lengte verandering spanning	< 1	< 16	mm	ISO 13561
Dimensionele stabiliteit	-3; +1	-1; +1	%	ISO 13561
Breekrek	4	2.3	daN	ISO 13937-1
Breekrek	35	30	%	ISO 13934-1
Schmerber	> 370		mm	ISO 811
Vermindering Schmerber	< 15		%	ISO 13561
Spray test	5		class /5	ISO 4920
Xenotest 1000 uur	4		class /5	ISO 105 B04

## KLEURVASTHEID

Kleurvastheid UV-straling	7-8		class /8	ISO 105 B02
Kleurvastheid regen	4-5		class /5	ISO 105 B04
Kleurvastheid bij wrijving (droog)	5		class /5	ISO 105X12
Kleurvastheid bij wrijving (nat)	5		class /5	ISO 105X12

## GEBRUIK

Snijlengte	60	lm	
Aanbevolen gebruik	Zonwering op alle mogelijke breedtes en uitvalLEN.		
Garantie	10	jaar	

De waarden van dit product kunnen variëren met een speling van +/- 5 %

**SUNACRYL<sup>®</sup>**  
OUTDOOR FIBRE  
by DICKSON<sup>®</sup>

FINISHING  
**CLEANGARD<sup>®</sup>**  
OUTDOOR TREATMENT  
by DICKSON<sup>®</sup>



## Dickson - Constant

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France  
Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com